

CEMA - BOIS DE L'ATLAS	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Service Qualité
DIRECTION GENERALE	<b>Panneau Latté</b>	Département Marketing

<b>Descriptif</b>	<b>Âme, en lattes assemblées, revêtue de placage okoumé déroulé</b>																	
<b>Composition</b>	- Face / Contreface : I ou II / III - Âme en une seule pièce encollée																	
<b>Epaisseurs nominales</b>	<b>15 19 22 et 25 mm</b> Autres épaisseurs sur commande																	
<b>Formats standards</b>	<b>155 x 255 cm</b> <b>125 x 255 cm</b> Autres formats sur commande																	
<b>Collage</b>	<b>Assemblage des baguettes en âme : collage vinylique</b> <b>Urée Formol : Classe 1</b>																	
<b>Utilisation</b>	<b>Emploi intérieur en milieu sec</b>																	
<b>Finition</b>	<b>Calibrage &amp; ponçage : Grain : 100 / 120</b>																	
<b>Tolérances</b>	<b>Formats :</b> <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">+ 3,5</td> <td>limite supérieure</td> <td style="text-align: center;">EN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">- 3,5</td> <td>limite inférieure</td> <td style="text-align: center;">315</td> </tr> </table> <b>Epaisseurs ( mm ), panneaux ponçés norme EN 324 - 1</b> <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Epaisseur nominale ( t )</th> <th>Tolérance dans un même panneau</th> <th>Tolérance sur l'épaisseur nominale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">&gt; 3 et &lt; 12</td> <td style="text-align: center;">0,6</td> <td style="text-align: center;">+ ( 0,2 + 0,03 t )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">&gt; 12 et &lt; 25</td> <td style="text-align: center;">0,6</td> <td style="text-align: center;">- ( 0,4 + 0,03 t )</td> </tr> </tbody> </table>			+ 3,5	limite supérieure	EN	- 3,5	limite inférieure	315	Epaisseur nominale ( t )	Tolérance dans un même panneau	Tolérance sur l'épaisseur nominale	> 3 et < 12	0,6	+ ( 0,2 + 0,03 t )	> 12 et < 25	0,6	- ( 0,4 + 0,03 t )
+ 3,5	limite supérieure	EN																
- 3,5	limite inférieure	315																
Epaisseur nominale ( t )	Tolérance dans un même panneau	Tolérance sur l'épaisseur nominale																
> 3 et < 12	0,6	+ ( 0,2 + 0,03 t )																
> 12 et < 25	0,6	- ( 0,4 + 0,03 t )																
<b>Aspect</b>	<b>Face : pouvant être visible, vernie, peinte ou revêtue</b> <b>Contreface : pouvant être visible, cachée, peinte ou revêtue</b>																	
<b>Humidité</b>	<b>7 à 12 %</b>																	
<b>Résistance au feu</b> panneau non ignifugé	<b>Classement M 3 : Epaisseur &gt; 18 mm</b> <b>Classement M 4 : Epaisseur &lt; 18 mm</b>		Vitesse de combustion : 0,7 mm / mn dans les conditions normales															

Rédigée par le Responsable Qualité	Visa	Approuvée par le Département Marketing	Visa	Approuvée par le Directeur Technique	Visa	Approuvée par le Directeur Commercial	Visa
<b>B. OUCHANI</b>		<b>C. OUDGHIRI</b>		<b>M. EL KAHLAOUI</b>		<b>H.J. TAHRI</b>	