

CEMA - BOIS DE L'ATLAS	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Service Qualité
DIRECTION GENERALE	Panneau Bois Divers	Département Marketing

<b>Descriptif</b>	Panneau de contreplaqués avec faces bois divers et intérieurs bois divers ou autre											
<b>Essences utilisées</b>	Aïélé, Alone ou autres bois divers											
<b>Composition</b>	- Face / Contreface : II ou III / III réparée ou jointée ou IV - Intérieurs encollés entiers ou jointés											
<b>Epaisseurs nominales</b>	4 mm Autres épaisseurs sur commande											
<b>Formats standards</b>	153 x 153  205 x 70 205 x 75 205 x 85 205 x 100 205 x 122	220 x 70 220 x 75 220 x 85 220 x 100 220 x 122	250 x 122 250 x 153									
	Autres formats sur commande											
<b>Collage</b>	Urée Formol : Classe 1											
<b>Utilisation</b>	Emploi intérieur en milieu sec											
<b>Finition</b>	Calibrage & ponçage : Grain : 100 / 120											
<b>Tolérances</b>	Formats : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">+ 3,5</td> <td style="padding: 2px;">limite supérieure</td> <td style="padding: 2px;">EN</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">- 3,5</td> <td style="padding: 2px;">limite inférieure</td> <td style="padding: 2px;">315</td> </tr> </table> ( cm )			+ 3,5	limite supérieure	EN	- 3,5	limite inférieure	315			
+ 3,5	limite supérieure	EN										
- 3,5	limite inférieure	315										
	Epaisseurs ( mm ) <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="padding: 2px;">Epaisseur nominale ( t )</th> <th style="padding: 2px;">Tolérance dans un même panneau</th> <th style="padding: 2px;">Tolérance sur l'épaisseur nominale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">&gt; 3 et &lt; 12</td> <td style="padding: 2px;">0,6</td> <td style="padding: 2px;">+ ( 0,2 + 0,03 t )</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">&gt; 12 et &lt; 25</td> <td style="padding: 2px;">0,6</td> <td style="padding: 2px;">- ( 0,4 + 0,03 t )</td> </tr> </tbody> </table>			Epaisseur nominale ( t )	Tolérance dans un même panneau	Tolérance sur l'épaisseur nominale	> 3 et < 12	0,6	+ ( 0,2 + 0,03 t )	> 12 et < 25	0,6	- ( 0,4 + 0,03 t )
Epaisseur nominale ( t )	Tolérance dans un même panneau	Tolérance sur l'épaisseur nominale										
> 3 et < 12	0,6	+ ( 0,2 + 0,03 t )										
> 12 et < 25	0,6	- ( 0,4 + 0,03 t )										
<b>Aspect</b>	Face : pouvant être visible ou peinte Contreface : pouvant être visible, cachée ou peinte											
<b>Humidité</b>	7 à 12 %											
<b>Résistance au feu</b>	Classement M 4 : < 18 mm											
panneau non ignifugé	Vitesse de combustion : 0,7 mm / mn dans les conditions normales											

Rédigée par le Responsable Qualité	Visa	Approuvée par le Département Marketing	Visa	Approuvée par le Directeur Technique	Visa	Approuvée par le Directeur Commercial	Visa
<b>B. OUCHANI</b>		<b>C. OUDGHIRI</b>		<b>M. EL KAHLAOUI</b>		<b>H.J. TAHRI</b>	