

CEMA - BOIS DE L'ATLAS	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Service Qualité
DIRECTION GENERALE	<b>Panneau Eyong</b>	Département Marketing

<b>Descriptif</b>	<b>Panneau de contreplaqués avec faces et intérieurs en Eyong</b>																		
<b>Composition</b>	- Face / Contreface : II ou III / III réparée ou jointée - Intérieurs encollés entiers ou jointés																		
<b>Epaisseur nominale</b>	4 mm Autres épaisseurs sur commande																		
<b>Formats standards</b>	153 x 153	205 x 70	220 x 70	250 x 122															
		205 x 75	220 x 75	250 x 153															
		205 x 85	220 x 85																
		205 x 100	220 x 100																
		205 x 122	220 x 122																
	Autres formats sur commande																		
<b>Collage</b>	Urée Formol : Classe 1																		
<b>Utilisation</b>	Emploi intérieur en milieu sec																		
<b>Finition</b>	Calibrage & ponçage : Grain : 100 / 120																		
<b>Tolérances</b>	<b>Formats :</b> <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td>+ 3,5</td> <td>limite supérieure</td> <td>EN</td> </tr> <tr> <td>- 3,5</td> <td>limite inférieure</td> <td>315</td> </tr> </table> <b>Epaisseurs ( mm )</b> <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Epaisseur nominale ( t )</th> <th>Tolérance dans un même panneau</th> <th>Tolérance sur l'épaisseur nominale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt; 3 et &lt; 12</td> <td>0,6</td> <td>+ ( 0,2 + 0,03 t )</td> </tr> <tr> <td>&gt; 12 et &lt; 25</td> <td>0,6</td> <td>- ( 0,4 + 0,03 t )</td> </tr> </tbody> </table>				+ 3,5	limite supérieure	EN	- 3,5	limite inférieure	315	Epaisseur nominale ( t )	Tolérance dans un même panneau	Tolérance sur l'épaisseur nominale	> 3 et < 12	0,6	+ ( 0,2 + 0,03 t )	> 12 et < 25	0,6	- ( 0,4 + 0,03 t )
+ 3,5	limite supérieure	EN																	
- 3,5	limite inférieure	315																	
Epaisseur nominale ( t )	Tolérance dans un même panneau	Tolérance sur l'épaisseur nominale																	
> 3 et < 12	0,6	+ ( 0,2 + 0,03 t )																	
> 12 et < 25	0,6	- ( 0,4 + 0,03 t )																	
<b>Aspect</b>	<b>Face :</b> pouvant être visible ou peinte <b>Contreface :</b> pouvant être cachée ou peinte																		
<b>Humidité</b>	7 à 12 %																		
<b>Résistance au feu</b> panneau non ignifugé	<b>Classement M 4 : &lt; 18 mm</b> <b>Vitesse de combustion : 0,7 mm / mn dans les conditions normales</b>																		

Rédigée par le Responsable Qualité	Visa	Approuvée par le Département Marketing	Visa	Approuvée par le Directeur Technique	Visa	Approuvée par le Directeur Commercial	Visa
<b>B. OUCHANI</b>		<b>C. OUDGHIRI</b>		<b>M. EL KAHLAOUI</b>		<b>H.J. TAHRI</b>	