

CEMA - BOIS DE L'ATLAS		FICHE TECHNIQUE PRODUIT				Service Qualité																
DIRECTION GENERALE		Panneau Tétr				Département Marketing																
Descriptif		Panneau de contreplaqués avec faces et intérieurs en essences diverses																				
Composition		- Face : II ou III - Contreface : III réparée, jointée ou IV - Intérieurs encollés entiers ou jointés																				
Epaisseur nominale		4 mm Autres épaisseurs sur commande																				
Formats standards		153 x 153 205 x 70 220 x 70 250 x 122 205 x 75 220 x 75 250 x 153 205 x 85 220 x 85 205 x 100 220 x 100 205 x 122 220 x 122 Autres formats sur commande																				
Collage		Urée Formol : Classe 1																				
Utilisation		Emploi intérieur en milieu sec																				
Finition		Calibrage & ponçage : Grain : 100 / 120																				
Tolérances		Formats : (cm) <table><tr><td>+ 3,5</td><td>limite supérieure</td><td>EN</td></tr><tr><td>- 3,5</td><td>limite inférieure</td><td>315</td></tr></table> Epaisseurs (mm) <table><tr><td>Epaisseur nominale (t)</td><td>Tolérance dans un même panneau</td><td>Tolérance sur l'épaisseur nominale</td></tr><tr><td>> 3 et < 12</td><td>0,6</td><td>+ (0,2 + 0,03 t)</td></tr><tr><td>> 12 et < 25</td><td>0,6</td><td>- (0,4 + 0,03 t)</td></tr></table>						+ 3,5	limite supérieure	EN	- 3,5	limite inférieure	315	Epaisseur nominale (t)	Tolérance dans un même panneau	Tolérance sur l'épaisseur nominale	> 3 et < 12	0,6	+ (0,2 + 0,03 t)	> 12 et < 25	0,6	- (0,4 + 0,03 t)
+ 3,5	limite supérieure	EN																				
- 3,5	limite inférieure	315																				
Epaisseur nominale (t)	Tolérance dans un même panneau	Tolérance sur l'épaisseur nominale																				
> 3 et < 12	0,6	+ (0,2 + 0,03 t)																				
> 12 et < 25	0,6	- (0,4 + 0,03 t)																				
Aspect		Face : pouvant être visible ou peinte Contreface : pouvant être cachée ou peinte																				
Humidité		7 à 12 %																				
Résistance au feu panneau non ignifugé		Classement M 4 : < 18 mm Vitesse de combustion : 0,7 mm / mn dans les conditions normales																				
Rédigée par le Responsable Qualité	Visa	Approuvée par le Département Marketing	Visa	Approuvée par le Directeur Technique	Visa	Approuvée par le Directeur Commercial	Visa															
B. OUCHANI		C. OUDGHIRI		M. EL KAHLAOUI		H.J. TAHRI																