

CEMA - BOIS DE L'ATLAS		FICHE TECHNIQUE PRODUIT		Service Qualité																					
DIRECTION GENERALE		Panneau Latté pré - peint		Département Marketing																					
Descriptif		Âme, en lattes assemblées, revêtue de placage okoumé déroulé, dont la face et contreface sont peintes par enducteur à rideau																							
Composition		- Face / Contreface : II / III - Âme en une seule pièce encollée																							
Epaisseurs nominales		15 19 22 et 25 mm Autres épaisseurs sur commande																							
Formats standards		155 x 255 cm 125 x 255 cm Autres formats sur commande																							
Collage		Assemblage des baguettes en âme : : collage vinylique Urée Formol : Classe 1																							
Utilisation		Emploi intérieur en milieu sec																							
Finition		Calibrage & ponçage : Grain : 100 / 120																							
Tolérances		<table><tr><td rowspan="2">Formats : (cm)</td><td>+ 3,5</td><td>limite supérieure</td><td>EN</td></tr><tr><td>- 3,5</td><td>limite inférieure</td><td>315</td></tr></table> Epaisseurs (mm), panneaux ponçés norme EN 324 - 1 <table><tr><td>Epaisseur nominale (t)</td><td>Tolérance dans un même panneau</td><td>Tolérance sur l'épaisseur nominale</td></tr><tr><td>> 3 et < 12</td><td>0,6</td><td>+ (0,2 + 0,03 t)</td></tr><tr><td>> 12 et < 25</td><td>0,6</td><td>- (0,4 + 0,03 t)</td></tr></table>				Formats : (cm)	+ 3,5	limite supérieure	EN	- 3,5	limite inférieure	315	Epaisseur nominale (t)	Tolérance dans un même panneau	Tolérance sur l'épaisseur nominale	> 3 et < 12	0,6	+ (0,2 + 0,03 t)	> 12 et < 25	0,6	- (0,4 + 0,03 t)				
Formats : (cm)	+ 3,5	limite supérieure	EN																						
	- 3,5	limite inférieure	315																						
Epaisseur nominale (t)	Tolérance dans un même panneau	Tolérance sur l'épaisseur nominale																							
> 3 et < 12	0,6	+ (0,2 + 0,03 t)																							
> 12 et < 25	0,6	- (0,4 + 0,03 t)																							
Polissage av. peinture		Face et contreface passent par égréneuse à 2 têtes : grains 150 et 180																							
Grammage peinture acrylique par couche, suivant commande		<table><tr><td>En solution</td><td>Après séchage</td><td>Après ponçage</td><td>Epaisseur</td></tr><tr><td>95 gr / m2</td><td>50,4 gr / m2</td><td>32,6 gr / m2</td><td>30 µ</td></tr><tr><td>113 gr / m2</td><td>60 gr / m2</td><td>42,6 gr / m2</td><td>40 µ</td></tr><tr><td>140 gr / m2</td><td>74 gr / m2</td><td>56,6 gr / m2</td><td>54 µ</td></tr><tr><td>150 gr / m2</td><td>79,5 gr / m2</td><td>62,1 gr / m2</td><td>59 µ</td></tr></table>				En solution	Après séchage	Après ponçage	Epaisseur	95 gr / m2	50,4 gr / m2	32,6 gr / m2	30 µ	113 gr / m2	60 gr / m2	42,6 gr / m2	40 µ	140 gr / m2	74 gr / m2	56,6 gr / m2	54 µ	150 gr / m2	79,5 gr / m2	62,1 gr / m2	59 µ
En solution	Après séchage	Après ponçage	Epaisseur																						
95 gr / m2	50,4 gr / m2	32,6 gr / m2	30 µ																						
113 gr / m2	60 gr / m2	42,6 gr / m2	40 µ																						
140 gr / m2	74 gr / m2	56,6 gr / m2	54 µ																						
150 gr / m2	79,5 gr / m2	62,1 gr / m2	59 µ																						
Polissage ap. peinture		Face et Contreface : passent par égréneuse grain 280																							
Résistance au feu panneau non ignifugé		<table><tr><td>Classement M 3 : Epaisseur > 18 mm</td><td>Vitesse de combustion : 0,7 mm / mn</td></tr><tr><td>Classement M 4 : Epaisseur < 18 mm</td><td>dans les conditions normales</td></tr></table>				Classement M 3 : Epaisseur > 18 mm	Vitesse de combustion : 0,7 mm / mn	Classement M 4 : Epaisseur < 18 mm	dans les conditions normales																
Classement M 3 : Epaisseur > 18 mm	Vitesse de combustion : 0,7 mm / mn																								
Classement M 4 : Epaisseur < 18 mm	dans les conditions normales																								
Rédigée par le Responsable Qualité	Visa	Approuvée par le Département Marketing	Visa	Approuvée par le Directeur Technique	Visa	Approuvée par le Directeur Commercial	Visa																		
B. OUCHANI		C. OUDGHIRI		M. EL KAHLAOUI		H.J. TAHRI																			