

CEMA - BOIS DE L'ATLAS		FICHE TECHNIQUE PRODUIT				Service Qualité										
DIRECTION GENERALE		Panneaux Essences Fines				Département Marketing										
Descriptif	Panneau de contreplaqués avec 1 ou 2 faces essences fines															
Essences naturelles	Acajou, Amazakoué, Aniègré, cèdre, Chêne, Dibétou, Frêne, Hêtre, Iroko, Pin de Caroline, Pin d'Oregon, Sapelli, Teck															
Essences reconstituées	Chêne, Palissande, Teck, Wengé															
Composition	<ul style="list-style-type: none"> - Face : Essence décorative : - Intérieur sélectionné encollé entier : pour les panneaux 4 mm - Contreface : III ou III réparée ou jointée - Intérieur panneau - support poncé : à partir du 5 mm 															
Épaisseurs nominales	4 5 7 10 15 et 18 mm Autres épaisseurs sur commande															
Formats standards	205 x 70		250 x 122													
	205 x 75		220 x 75		250 x 153											
	205 x 85		220 x 85													
	205 x 100		220 x 100													
	205 x 122		220 x 122													
	Autres formats sur commande															
Collage	Urée Formol : Classe 1 renforcée. Classe 2 sur commande															
Utilisation	Emploi intérieur en milieu sec															
Finition	Ponçage : Grain : 120															
Tolérances	Formats : <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">+ 3,5</td> <td>limite supérieure</td> <td style="text-align: center;">EN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">- 3,5</td> <td>limite inférieure</td> <td style="text-align: center;">315</td> </tr> </table> <p>(cm)</p>							+ 3,5	limite supérieure	EN	- 3,5	limite inférieure	315			
+ 3,5	limite supérieure	EN														
- 3,5	limite inférieure	315														
	Épaisseur (mm) <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Épaisseur nominale (t)</th> <th>Tolérance dans un même panneau</th> <th>Tolérance sur l'épaisseur nominale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 3 et < 12</td> <td style="text-align: center;">0,6</td> <td style="text-align: center;">+ (0,2 + 0,03 t)</td> </tr> <tr> <td>> 12 et < 25</td> <td style="text-align: center;">0,6</td> <td style="text-align: center;">- (0,4 + 0,03 t)</td> </tr> </tbody> </table>							Épaisseur nominale (t)	Tolérance dans un même panneau	Tolérance sur l'épaisseur nominale	> 3 et < 12	0,6	+ (0,2 + 0,03 t)	> 12 et < 25	0,6	- (0,4 + 0,03 t)
Épaisseur nominale (t)	Tolérance dans un même panneau	Tolérance sur l'épaisseur nominale														
> 3 et < 12	0,6	+ (0,2 + 0,03 t)														
> 12 et < 25	0,6	- (0,4 + 0,03 t)														
Aspect	Face : pouvant être visible ou vernie Contreface : pouvant être visible, vernie, cachée ou peinte															
Humidité	7 à 12 %															
Résistance au feu panneau non ignifugé	Classement M 3 : Épaisseur > 18 mm Classement M 4 : Épaisseur < 18 mm				Vitesse de combustion : 0,7 mm / mn dans les conditions normales											
Rédigée par le Responsable Qualité	Visa	Approuvée par le Département Marketing	Visa	Approuvée par le Directeur Technique	Visa	Approuvée par le Directeur Commercial	Visa									
B. OUCHANI		C. OUDGHIRI		M. EL KAHLAOUI		H.J. TAHRI										