

CEMA - BOIS DE L'ATLAS	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Service Qualité
DIRECTION GENERALE	Panneau Stratidécor	Département Marketing

Descriptif	Panneau à base de particules de bois agglomérées revêtu de feuilles de papier décor imprégné de résine à base de mélamine thermodurcissable			
Panneau support	Eucalyptus + okoumé (ou autre)			
Structure	3 couches			
Collage du support	Urée Formol (UF) : Classe 1			
Utilisation	Emploi intérieur en milieu sec, Selon normes NF EN 312 - 1, 312 - 2, 312 - 3 et 312 - 4			
Gamme de décors	Acajou, blanc Super, Chêne d'Andaine, Chêne cérusé, Chêne de fil, Chêne Venise, Coquille, Erable satiné, Frêne, Granit Atlas, Gris 032, Hêtre, Hêtre Blanc, Iroko, Lemon Bleu, Lemon Jaune, Lemon Vert, Loupe, Marbre Bleu, Merisier, Noir, Noyer Atlas, Noyer Clair, Sable Beige, Sable Bleu, Sable gris, sable noir, Sapin, Sycomore, Poirier, Ronce, Thuya.			
Contreface	Blanche, sur demande : décor et choix de finition : Satiné ou Frêne. 2 faces décor sur commande			
Formats et épaisseurs (cm) (mm)	255 x 183 : 8 10 12 16 19 22 25 28 30 35 40 510 x 183 : " " " " " " " " " " " " Autres formats et épaisseurs sur commande			
Tolérances admises	Epaisseur (mm) : + ou - 0,3 mm dans un même panneau et entre panneaux			
Principales caractéristiques techniques de la surface utilisée du stratidécor	Résistance à l'abrasion	>= 300	tours Taber	N M 13.6.202
	Résistance à l'eau bouillante		aucune variation	13.6.203
	Résistance à la chaleur	20' : 180°	légère perte de brillance	13.6.204
	Résistance aux chocs	>= 0.18	Joule	13.6.207
	Résistance aux rayures	>= 1.75	Newton	13.6.210
	Résistance à la lumière	>= 6	(Etalon de laine bleu n°)	13.6.212
	Résistance à la cigarette		léger jaunissement	13.6.214
Humidité	6 à 13 %			
Résistance au feu panneau non ignifugé	Classement M 3 : Epaisseur > 18 mm	Vitesse de combustion : 0,7 mm / mn		
	Classement M 4 : Epaisseur < 18 mm	dans les conditions normales		

Rédigée par le Responsable Qualité	Visa	Approuvée par le Département Marketing	Visa	Approuvée par le Directeur Technique	Visa	Approuvée par le Directeur Commercial	Visa
B. OUCHANI		C. OUDGHIRI		M. EL KAHLAOUI		H.J. TAHRI	