

CEMA - BOIS DE L'ATLAS		FICHE TECHNIQUE PRODUIT		Service Qualité																
DIRECTION GENERALE		Panneau Latté replaqué E.F		Département Marketing																
Descriptif	Panneau latté revêtu d'une ou de deux faces Essence Fine																			
Panneau support	- Face / Contreface : II / III - Âme en une seule pièce encollée																			
Placage de revêtement	* Essences naturelles : Amazakoué, Aniègré, Cèdre, Chêne, Dibétou, Frêne, Hêtre, Iroko, Pin de caroline, Pin d'Orégon, Sapelli, Teck * Essences reconstituées : Chêne, Palissandre, Teck, Wengé																			
Epaisseurs nominales	15 19 22 et 25 mm Autres épaisseurs sur commande																			
Formats standards	155 x 255 cm 125 x 255 cm Autres formats sur commande																			
Collage	Assemblage des baguettes en âme : : collage vinylique Urée Formol : Classe 1																			
Utilisation	Emploi intérieur en milieu sec																			
Tolérances	Formats : <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">+ 3,5</td> <td>limite supérieure</td> <td style="text-align: center;">EN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">- 3,5</td> <td>limite inférieure</td> <td style="text-align: center;">315</td> </tr> </table> Epaisseurs (mm), panneaux ponçés norme EN 324 - 1 <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Epaisseur nominale (t)</th> <th>Tolérance dans un même panneau</th> <th>Tolérance sur l'épaisseur nominale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">> 3 et < 12</td> <td style="text-align: center;">0,6</td> <td style="text-align: center;">+ (0,2 + 0,03 t)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">> 12 et < 25</td> <td style="text-align: center;">0,6</td> <td style="text-align: center;">- (0,4 + 0,03 t)</td> </tr> </tbody> </table>					+ 3,5	limite supérieure	EN	- 3,5	limite inférieure	315	Epaisseur nominale (t)	Tolérance dans un même panneau	Tolérance sur l'épaisseur nominale	> 3 et < 12	0,6	+ (0,2 + 0,03 t)	> 12 et < 25	0,6	- (0,4 + 0,03 t)
+ 3,5	limite supérieure	EN																		
- 3,5	limite inférieure	315																		
Epaisseur nominale (t)	Tolérance dans un même panneau	Tolérance sur l'épaisseur nominale																		
> 3 et < 12	0,6	+ (0,2 + 0,03 t)																		
> 12 et < 25	0,6	- (0,4 + 0,03 t)																		
Aspect	Face : pouvant être vernie Contreface : pouvant être visible ou vernie																			
Humidité	7 à 12 %																			
Résistance au feu panneau non ignifugé	Classement M 3 : Epaisseur > 18 mm Classement M 4 : Epaisseur < 18 mm		Vitesse de combustion : 0,7 mm / mn dans les conditions normales																	
Rédigée par le Responsable Qualité	Visa	Approuvée par le Département Marketing	Visa	Approuvée par le Directeur Technique	Visa	Approuvée par le Directeur Commercial	Visa													
B. OUCHANI		C. OUDGHIRI		M. EL KAHLAOUI		H.J. TAHRI														