



AQUALOCK™

8000 IMPERMEABILIZANTE Y TERMOREFLECTANTE LÍNEA A5

DESCRIPCIÓN

Aqualock 8000 Impermeabilizante y Termorefectante es un impermeabilizante elastomérico de última generación 100% acrílico de uso exterior para techos, losas y paredes. Formulado con tecnología autoreticulable para brindar máxima flexibilidad y menor absorción de agua, brindando superior protección contra filtraciones y goteras. Su alto poder termorefectante ayuda a reflejar los rayos solares y al ahorro energético. Es bajo olor, bajo VOC* y es libre de APEO** lo que le permite cumplir los más altos estándares ambientales.

*VOC: Compuestos Orgánicos Volátiles
**APEO: Alquil Fenol Etoxilado

VENTAJAS

- Ideal para techos, losas y paredes. Sella 100% la superficie, elimina filtraciones y goteras.
- Menor absorción de agua garantizando máxima durabilidad.
- **TERMOREFLECTANTE:** En blanco disminuye hasta 20°C la temperatura en la superficie del techo y entre 5°C y 8°C en el interior.
- Alta flexibilidad en frío y calor.
- **Solar Reflectance Index (SRI):** 103 en Aluminio, 104 en Fibrocemento. *Datos basados en color blanco y según normas ASTM E903 y G173*
- Bajo olor y bajo VOC
- Libre de APEO, no daña la fauna marina, algas marinas y plantas terrestres.
- Cuenta con certificación EPD. Disponible en:
<http://info.nsf.org/Certified/Sustain/ProdCer/EPD10114.pdf>
- Pintable con látex y esmalte.
- Apto para tráfico peatonal.

USOS RECOMENDADOS

- Exterior

Tipos de Superficie:

- * Acero / Hierro
- * Aluminio / Galvanizado
- * Bloque de Concreto
- * Concreto / Repello
- * Drywall
- * Fibrocemento
- * Madera
- * Stucco Cementicio

DATOS TECNICOS

Color: Blanco

Rendimiento teórico a 1 mils (25 micrones): 67.72 m²/gal (17.89 m²/L)

Espesor recomendado: 6.0 mils secos

Rango de rendimiento a 1 mano: 28.78 m²/gal – 38.94 m²/gal (7.60 m²/L – 10.29 m²/L)

Nota: Rendimiento teórico en base a color blanco y sujeto a porosidad de la superficie y herramienta utilizada.

Tiempo de secado:

Dependiendo de la temperatura y la humedad.

Tacto: 1 hora

Retocar: 24 horas

Completo: 48 horas

Brillo a 85°: Mate

REDUCCION

Brocha/rodillo No es necesario

Airless: No es necesario

Sólidos/peso: 59.34%

Sólidos/volumen: 45.45%

Peso por galón: 11.43 lb/ gal (1.37 kg/L).

Porcentaje de sólidos en base a color blanco.

SISTEMAS RECOMENDADOS

Acero/Hierro

1 mano de Builders Base Anticorrosivo 6000 Rustop o

1 mano de Builders Base Anticorrosivo 4000 Colonial

2 manos Aqualock 8000 Impermeabilizante y Termorefectante sin reducir

Aluminio/Galvanizado

1 manos Aqualock Impermeabilizante Elastomérico 8000 reducido 25%

2 manos Aqualock 8000 Impermeabilizante y Termorefectante sin reducir sin reducir

Bloque de Concreto Concreto/Repello, Drywall, Fibrocemento, Madera y Stucco Cementicio.

1 manos Aqualock Impermeabilizante Elastomérico 8000 reducido 25%

2 manos Aqualock 8000 Impermeabilizante y Termorefectante sin reducir sin reducir

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C, preferentemente cuando el clima es cálido y soleado. No aplique si hay pronóstico de lluvia

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Aplique Masilla para Grietas Exterior Sherwin-Williams, para rellenar fisuras y otras imperfecciones en la superficie. Si las imperfecciones son muy grandes utilice el producto adecuado siguiendo las instrucciones del fabricante.

Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, óxido, aceite, ceras, etc. Lave y permita que la superficie seque.

ARQ-Rev.03/2019

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro América
Bajo Licencia de The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.



AQUALOCK™

8000 IMPERMEABILIZANTE Y TERMOREFLECTANTE LÍNEA A5

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS

Debe removerse toda pintura antigua con la ayuda de una espátula y cepillo de alambre de forma manual o mecánica.

Si la superficie tiene yesamiento, lave para eliminar el polvo suelto, deje secar.

Si la superficie tiene hongos, algas o moho, se debe remover antes de pintar con Builders Solution Removedor de Hongos, Algas y Moho y luego aplicar Builders Solution Inhibidor de Hongos para prevenir su aparición futura.

Concreto/ Repello, Stucco Cementicio

Toda la superficie nueva debe estar curada según recomendación del fabricante

La superficie debe tener un pH entre 6-9 para aplicar el sistema de pintura recomendado.

Superficies Metálicas

La superficie debe estar libre de óxido y grasa.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Proteja el piso y las áreas a pintar. Antes de aplicar la pintura, asegúrese de homogenizarla bien.

Brocha

Use una brocha de cerda poliéster. Medida según se re quiera.

Rodillo

En superficies lisas use una felpa de 3/8" de espesor. En superficies rugosas use una felpa de 1/4" de espesor.

Airless

Presión.....2300psi

Boquilla..... 0.021

INFORMACIÓN DE LIMPIEZA

Limpie sus manos, herramientas y salpicaduras de pintura húmeda usando agua y jabón.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

- Galón y cubeta. Pregunte a su distribuidor por medidas especiales.

PRECAUCIONES

Evitar el contacto prolongado con la piel. Evitar el contacto con los ojos. Este producto puede causar irritación. En caso de accidente, lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua.

No ingerir el producto, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito y/o diarrea. Si es ingerido NO INDUCIR AL VOMITO y busque ayuda médica inmediatamente.

Utilizar en lugares con buena ventilación. Use guantes de caucho, gafas de seguridad y mascarilla. Consulte hoja de seguridad del producto.

Si el usuario experimenta irritación respiratoria, sacar inmediatamente del lugar de exposición y en caso de interrupción de la respiración buscar ayuda médica inmediata.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RECOMENDACIONES

1. Asegúrese de almacenar la pintura en recipientes herméticamente cerrados en un lugar fresco y seco.
2. No almacene la pintura diluida.

GARANTÍA

SHERWIN-WILLIAMS de Centro América garantiza la satisfacción de sus clientes con la calidad del producto que cumple con las especificaciones y usos para los que ha sido fabricado.

Esta garantía queda supeditada a que el producto haya sido aplicado y la superficie haya sido preparada de conformidad a las especificaciones de la hoja técnica e instrucciones del fabricante.

En caso que se encuentre un producto defectuoso en el envase, SHERWIN-WILLIAMS de Centro América puede optar por reemplazar una cantidad equivalente del mismo producto o reembolsar el precio original de adquisición hasta 6 meses después de la fecha de la compra.

En caso de que el defecto de la pintura aparezca sobre superficies ya pintadas, SHERWIN-WILLIAMS de Centro América puede optar por reparar el área afectada, o reembolsar el precio de la pintura que cubra dicha área, sin incluir los costos de remoción y aplicación. En todo caso de reclamos por defecto de producto es indispensable la presentación de la factura original, y la presentación del reclamo por escrito a Sherwin-Williams de Centro América. Sherwin-Williams de Centro América se reserva el derecho de aceptar o rechazar cada reclamo después de analizar cada caso individualmente.

La presente garantía no será aplicable cuando los fallos sean el efecto de someter el producto a condiciones diferentes para las que fue diseñado y sin seguir las indicaciones, instrucciones y especificaciones de la hoja técnica. Esta garantía no será aplicable cuando falle el sustrato sobre el cual se aplica la pintura, cuando la pintura se vea afectada por hongos, algas o filtraciones de agua, o sales en el acabado o repello de la pared."

ADVERTENCIA

La información y recomendaciones establecidas en esta Ficha Técnica de Producto se basan en pruebas conducidas por parte de Sherwin-Williams de Centro América. Dicha información y recomendaciones aquí establecidas están sujetas a cambios y corresponden al producto tal y como se ofrece al momento de la publicación. Consulte con su representante de Sherwin-Williams para obtener la Hoja Técnica de Producto y el Boletín de Aplicaciones más reciente.

ARQ-Rev.03/2019

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro América
Bajo Licencia de The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.