

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
8429178047938	PORCELANATO MOLIERE PERLA NATURAL 60.5X60.5



Descripción(Norma)	Valor de la Norma	Resultados
Resistencia a la flexión (ISO 10545 – 4)	30N/mm2	35 N/mm2
Fuerza de Rotura	1.100 N min	>1500 N
Coefficiente de dilatación térmica lineal (ISO 10545 – 8)	Método de Ensayo Disp.	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C-1(máx.)
Resistencia química (ISO 10545-13)	Indicada por el Prov	GLA/ GHA
Resistencia al hielo (ISO 10545 – 12)	Exigida	Resiste
Absorción de agua (ISO 10545-3)	0,5% < E ≤ 3%	0,5% < E ≤ 3%
Resistencia a la abrasión (ISO 10545-7)	Indicada por Prov.	Clase 4
Resistencia a las manchas (ISO 10545 – 14)	Indicada por Prov.	Clase 5
Resistencia al choque térmico (ISO 10545 – 9)	Exigida	Resiste-Cumple
Variación tono: ANSI 137.1 (Test proveedor)	Indicada por Prov	V3

Datos del embalaje:**Formato:** 60.5 x 60.5cm**Espesor:** 10 mm**Acabado:** Natural**PZA/Caja:** 4**Peso Caja:** 28.9 Kg**M2 por Caja:** 1.46**Cajas:** 30**Peso Pallet:** 888 Kg**País de Origen:** España**Clasificación:****Comercial:**

Porcelanato Tipo

Cemento

Uso: Piso- Pared**Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:**

1. Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre el producto cerámico recién colocado; el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie.
2. Después de su instalación, será necesario darle una adecuada protección al pavimento mediante: cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja de los posibles daños que pueda ocasionar trabajos.
3. Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% más de cerámicas y de material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones Post obra.