

AZUVI

CERAMICA

Referencia	DESCRIPCION
2706	CERAMICA BASIC DEC TAUPE STRUTTURADO RECT 30X90
2708	CERAMICA BASIC DEC STEEL STRUTTURADO RECT 30X90
2876	CERAMICA BASIC DEC WHITE STRUTTURADO RECT 30X90

a. Dimensionales	Norma
i. LONGITUD Y ANCHURA (formato)	±0.6% ó ± 2mm
ii. Espesor	±10% ó ± 5mm
iii. RECTITUD DE LADOS	±0.3% ó ± 1.5mm
iv. ORTOGONALIDAD DE ÁNGULOS	±0.6% ó ± 2mm
v. PLANITUD (Curvaturas central y lateral, y alabeo)	±0.5% ó ± 2mm

Características Técnicas

Resistencia a la flexión: 18 N/mm² - ISO 10545 - 4
Coefficiente de dilatación térmica lineal: <6,0 x 10⁻⁶ °C⁻¹ (máx.) - ISO 10545 - 8
Resistencia química: GA- ISO 10545-13
Resistencia al hielo: No Aplica - ISO 10545 - 12
Absorción de agua: >10 % - ISO 10545-3
Resistencia a la abrasión profunda: No Aplica
Resistencia a las manchas: Clase 5 - ISO 10545 - 14
Resistencia al choque térmico: Sí - ISO 10545 - 9
Variación tono: V2 Ligera variación - ANSI 137.1
Coefficiente de Deslizamiento: No Aplica

Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:

1. Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre el producto cerámico recién colocado; el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie.
2. Tras la instalación del material cerámico, su superficie suele presentar restos de cemento en forma de una película o pequeñas acumulaciones que ocultan la belleza del modelo. De no retirarse pueden afectar seriamente el aspecto final del producto colocado.
3. Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% más de cerámicas y de material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionará un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones Post obra.

Datos del embalaje:

Formato: 30x90 cm
Espesor: 11 mm
Acabado: Natural
PZA/Caja: 4
Peso Caja: 20 Kg
M2 por Caja: 1.08
Cajas: 51
Peso Pallet: 1.040 Kg
País de Origen: España

Clasificación:

Comercial:

Cer. Series

Uso: Pared

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import Colombia S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica.