

CIFRE GROUP™

CERÁMICAS

## REFERENCIA

CF2540SC003

## DESCRIPCIÓN

CERÁMICA DECORADO SCALE FACTORY MIX 25X40 MATE

## DESCRIPCIÓN

**Modelo:** Scale**Tipo de Material:** Porosa Esmaltado**Grupo:** BIII (Absorción de agua > 10%)**Tipo de Arcilla:** Porosa Roja**Formato:** 25 X 40**USO:** PARED

## RESISTENCIAS FISICO – QUIMICAS

**Reacción al Fuego:** Clase A1**Adhesión:** Para adhesivo C1  $\geq 0,5$  N/mm<sup>2</sup>Para adhesivo C2  $\geq 1$  N/mm<sup>2</sup>**Fuerza de Rotura:** > 600 N**Resistencia a la Flexión:** > 15 N/mm<sup>2</sup>**Resistencia al cuarteo:** Cumple -  
ISO-10545-11

## PLANITUD

**Puntas arriba:** 0,6**Puntas abajo:** 0,9**Concavidad:** 0,8**Convexidad:** 1,0

## Preparación del soporte

- La colocación de baldosas cerámicas siempre debe ser realizada por personal profesional experimentado.
- Se puede emplear morteros de regulación o nivelación, incluso capas impermeabilizadoras, de drenaje, etc., si la situación lo requiere.
- Las superficies deben estar totalmente limpias antes de aplicar el mortero de agarre o adhesivo.

## Terminación de la obra

- Limpieza de las juntas: respetando los tiempos del fabricante, limpiar con un trapo de hilo húmedo toda la superficie, incluido el rejuntado.
- Limpiar los restos de obra con productos adecuados. Consultar con el distribuidor y nunca emplear productos que contengan Ácido Fluorhídrico HF.
- Protección de las superficies realizadas para evitar impactos, abrasiones, etc.
- Se aconseja al colocar, mezclar las piezas de varias cajas. Verificar antes de colocar: tonalidad, calibre y clase. No se admiten reclamaciones referentes al material colocado.

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica.