

AZUVI

CERAMICA

Referencia	DESCRIPCION
2289	CERAMICA MULTISTONE BLANCO STRUTTURATO RECT 30X90
2290	CERAMICA MULTISTONE ASH STRUTTURATO RECT 30X90



a. Dimensionales	Norma	
i. LONGITUD Y ANCHURA (formato)	ISO 10545-2	±0.6% ó ± 2mm
ii. Espesor		±10% ó ± 5mm
iii. RECTITUD DE LADOS		±0.3% ó ± 1.5mm
iv. ORTOGONALIDAD DE ÁNGULOS		±0.6% ó ± 2mm
v. PLANITUD (Curvaturas central y lateral, y alabeo)		±0.5% ó ± 2mm

Características Técnicas

Resistencia a la flexión: 18 N/mm² - ISO 10545 - 4
Coefficiente de dilatación térmica lineal: $6,0 \times 10^{-6}$ °C⁻¹ (máx.) - ISO 10545 - 8
Resistencia química: GA- ISO 10545-13
Resistencia al hielo: No Aplica - ISO 10545 - 12
Absorción de agua: >10 % - ISO 10545-3
Resistencia a la abrasión profunda: No Aplica
Resistencia a las manchas: Clase 5 - ISO 10545 - 14
Resistencia al choque térmico: Sí - ISO 10545 - 9
Variación tono: V2 Ligera variación - ANSI 137.1
Coefficiente de Deslizamiento: No Aplica

Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:

1. Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre el producto cerámico recién colocado; el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie.
2. Tras la instalación del material cerámico, su superficie suele presentar restos de cemento en forma de una película o pequeñas acumulaciones que ocultan la belleza del modelo. De no retirarse pueden afectar seriamente el aspecto final del producto colocado.
3. Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% mas de cerámicas y de material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones Post obra.

Datos del embalaje:

Formato: 30x90 cm
Espesor: 11 mm
Acabado: Natural
PZA/Caja: 4
Peso Caja: 20 Kg
M2 por Caja: 1.08
Cajas: 51
Peso Pallet: 1.040 Kg
País de Origen: España

Clasificación:

Comercial:

Cer. Series

Uso: Pared

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import Colombia S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica.