


PORCELANATO

Referencia	DESCRIPCION
GPSC0014	PORCELANATO NATURAL STONE BLANCO PULIDO RECT 60X60



TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	VALUES / VALORES	NORMA ISO 13006 REQUISITOS / REQUERIMIENTOS PAVIMENTOS	TEST METHOD AS PER ISO NORM TEST DE ACUERDO A
LENGTH AND WIDTH DIMENSIONES (MM)	± (0.01 - + 0.02)%	± 0.6%	UNI EN ISO 10545-2
STRAIGHTNESS OF SIDE RECTITUD LATERAL (MM)	± (-0.04 - + 0.02)%	± 0.5%	UNI EN ISO 10545-2
RECTANGULAR SQUARENESS ORTOGONALIDAD (MM)	± (-0.08 - + 0.04)%	± 0.6%	UNI EN ISO 10545-2
SURFACE FLATNESS PLANARIDAD (MM)	± (-0.06 - - 0.04)%	± 0.5%	UNI EN ISO 10545-2
THICKNESS ESPESOR	± (-1.54 - + 0.43)%	± 5%	UNI EN ISO 10545-2
WATER ABSORPTION ABSORCION DE AGUA	≤ 0.08 %	≤ 0.5 %	UNI EN ISO 10545-3
BENDING RESISTANCE RESISTENCIA A LA FLEXION	48.0 MPA	≥ 35N/MPA	UNI EN ISO 10545-2
BREAKING STRENGTH FUERZA DE ROTURA	1821 N	≥ 1500N	UNI EN ISO 10545-2
CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS	UA	≥ GB	UNI EN ISO 10545-14
STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LAS MANCHAS	GLASS 2	≥ 3 GRADE	UNI EN ISO 10545-14
MOHS HARDNESS DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)	7	1-10	UNI EN ISO 10545-7
SHADE VARIATION CLASS VARIACION DE TONALIDAD	V1	V1-V4	DIN 51094

Datos del embalaje:

Formato: 60X60 cm

Espesor: 9.4 mm

Acabado: Pulido

PZA/Caja: 4

Peso Caja: 20.83 kg aprox.

M2 por Caja: 1,44 m2 aprox.

Cajas por Pallet: 40

Peso por pallet: 833.2 Kg aprox.

M2 por pallet: 57.6 m2 aprox.

País de Origen: China

Clasificación:

Comercial: Piedras

Uso:

Comercial Moderado

Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:

1. Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre el producto cerámico recién colocado; el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie.
2. Tras la instalación del material cerámico, su superficie suele presentar restos de cemento en forma de una película o pequeñas acumulaciones que ocultan la belleza del modelo. De no retirarse pueden afectar seriamente el aspecto final del producto colocado.
3. Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% mas de cerámicas y de material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones Post obra.

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica