

PORCELANATO



Referencia	DESCRIPCION
GPCG0001	GRES PORCEL. CITY BEIGE NATURAL RECT 30X60
GPCG0003	GRES PORCEL. CITY BLANCO NATURAL RECT 30X60
GPCG0006	GRES PORCEL. CITY GRIS NATURAL RECT 30X60
GPCG0007	GRES PORCEL. CITY LIGHT GREY NATURAL RECT 30X60
GPCG0016	GRES PORCEL. CITY MARRON NATURAL RECT 30X60

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		VALUES / VALORES	NORMA ISO 13006 REQUISITOS / REQUIREMENTS PAVIMENTOS	TEST METHOD AS PER ISO NORM TEST DE ACUERDO A
	LENGTH AND WIDTH DIMENSIONES (MM)	± (0.3 - 0.5)%	± 0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	STRAIGHTNESS OF SIDE RECTITUD LATERAL (MM)	± (0.3 - 0.5) %	± 0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	RECTANGULAR SQUARENESS ORTOGONALIDAD (MM)	± (0.3 - 0.5)%	± 0.6%	UNI EN ISO 10545-2
	SURFACE FLATNESS PLANARIDAD (MM)	± (0.3 - 0.5)%	± 0.5%	UNI EN ISO 10545-2

Datos del embalaje:

- Formato:** 30 x 60cm
- Espesor:** 10.5 mm
- Acabado:** Natural
- PZA/Caja:** 8
- Peso Caja:** 30.11 kg aprox.
- M2 por Caja:** 1,44 m2 aprox.
- Cajas:** 40
- Peso Pallet:** 1240 kg aprox.
- País de Origen:** China

Clasificación:

- Comercial:** Cementos
- Uso:** Comercial Moderado

Características Técnicas

- Resistencia a la flexión:** 41.4 N/mm<sup>2</sup> - ISO 10545 - 4
- Coefficiente de dilatación térmica lineal:** <6,0 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup> (máx.) - ISO 10545 - 8
- Resistencia química:** GA- ISO 10545-13
- Resistencia al hielo:** Sí - ISO 10545 - 12
- Absorción de agua:** 1.9 % - ISO 10545-3
- Resistencia a la abrasión profunda:** Clase 3
- Resistencia a las manchas:** Clase 5 - ISO 10545 - 14
- Resistencia al choque térmico:** Sí - ISO 10545 - 9
- Variación tono:** V3 Ligera variación - ANSI 137.1
- Coefficiente de Deslizamiento:** R9

Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:

- Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre el producto cerámico recién colocado; el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie.
- Tras la instalación del material cerámico, su superficie suele presentar restos de cemento en forma de una película o pequeñas acumulaciones que ocultan la belleza del modelo. De no retirarse pueden afectar seriamente el aspecto final del producto colocado.
- Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% mas de cerámicas y de material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones Post obra.

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica