

PORCELANATO

Referencia	DESCRIPCION
PKPD3060SC36	PORCELANATO STRUTTURA BEIGE STRUTTURATO RECT 30X60
PKPD3060SC37	PORCELANATO STRUTTURA GRIS STRUTTURATO RECT 30X60



TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		VALUES / VALORES	NORMA ISO 13006 REQUISITOS / REQUIREMENTS PAVIMENTOS	TEST METHOD AS PER ISO NORM TEST DE ACUERDO A
	LENGTH AND WIDTH DIMENSIONES (MM)	± (0.03 + 0.03)%	± 0.6%	UNI EN ISO 10545-2
	STRAIGHTNESS OF SIDE RECTITUD LATERAL (MM)	± (0.07 + 0.09)%	± 0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	RECTANGULAR SQUARENESS ORTOGONALIDAD (MM)	± (0.8 + 0.06)%	± 0.6%	UNI EN ISO 10545-2
	SURFACE FLATNESS PLANARIDAD (MM)	± (0.07 + 0.09)%	± 0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	THICKNESS ESPESOR	± 5%	± 5%	UNI EN ISO 10545-2
	WATER ABSORPTION ABSORCION DE AGUA	0.08 %	≤ 0.5%	UNI EN ISO 10545-3
	BENDING RESISTANCE RESISTENCIA A LA FLEXION	45.9 MPA	≥ 35N/MM ²	UNI EN ISO 10545-2
	BREAKING STRENGTH FUERZA DE ROTURA	2157.4 N	≥ 1500N	UNI EN ISO 10545-2
	CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS	GA	≥ GB	UNI EN ISO 10545-13
	STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LAS MANCHAS	5 GRADE	≥ 3 GRADE	UNI EN ISO 10545-13
	MOHS HARDNESS DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)	7	1-10	UNI EN ISO 10545-7
	SHADE VARIATION CLASS VARIACION DE TONALIDAD	V2	V1-V4	DIN 51094

Datos del embalaje:

- Formato: 30X60 cm
- Espesor: 9.5 mm
- Acabado: Strutturado
- PZA/Caja: 8
- Peso Caja: 30 kg aprox.
- M2 por Caja: 1,44 m2 aprox.
- País de Origen: China

Clasificación:

- Comercial: Cementos
- Uso: Comercial General

Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:

- Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre el producto cerámico recién colocado; el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie.
- Tras la instalación del material cerámico, su superficie suele presentar restos de cemento en forma de una película o pequeñas acumulaciones que ocultan la belleza del modelo. De no retirarse pueden afectar seriamente el aspecto final del producto colocado.
- Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% mas de cerámicas y de material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones Post obra.

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica